

**ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ**

**ПРОТОКОЛ**  
**от изпитване**

**№ 043/04.03.2026**

Описание на обекта за изпитване: **АМОНИЕВ СУЛФАТ**

Произход: **Китай**

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:**

| № по ред | Наименование на показателя                        | Единица на величината | Стандарти/валидирани методи                | Резултати от изпитването                                    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                     | 4                                          | 5                                                           |
| 1        | Външен вид                                        | -                     | Визуален                                   | Светло сив цвят, без наличие на чужди тела, без замърсяване |
| 2        | Съдържание на амонячен азот                       | %                     | БДС EN 15475:2009                          | 20,8                                                        |
| 3        | Обща Сяра                                         | %                     | БДС EN 15960:2011<br>БДС EN 15749:2022 т.6 | 23,8                                                        |
| 4        | Съдържание на вода                                | %                     | БДС 1675:1982 т.3.3                        | 0,85                                                        |
| 5        | Свободна сярна киселина                           | %                     | БДС 1675:1982 т.3.4                        | 0,13                                                        |
| 6        | Статична якост на гранулите                       | N/гранула             | БДС 16017:1984                             | 35,8                                                        |
| 7        | Зърнометричен състав:<br>- фракция от 2 ÷ 4,75 mm | %                     | БДС EN 1235:1997                           | 99,2                                                        |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

**ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:** Д. Кръчмарова; Р. Дикова  
(фамилия, подпис)

**РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:** .....

(инж. Ан. Христова)\*  
(фамилия, подпис, печат)



**Агрополихим АД**

Индустрална зона, Девня 9160, България  
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594  
office@agropolychim.bg  
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: +359 519 97 712; e-mail: [chemlab@agropolychim.bg](mailto:chemlab@agropolychim.bg)  
Ръководител ЦИЛ: тел.: +359 519 97 557; e-mail: [a.hristova@agropolychim.bg](mailto:a.hristova@agropolychim.bg)