



АГРОПОЛИХИМ

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ

от изпитване

№ 569/06.07.2026

Описание на обекта за изпитване: НЕОРГАНИЧНИ СЛОЖНИ ТВЪРДИ ТОРОВЕ, НР 18:38 +5S+0.3Zn

Произход: „Агрополихим“ АД, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на характеристика	Единица за измерване	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Норма
1	2	3	4	5	6
1	Външен вид	-	Визуален	Неопределен светъл цвят	Неопределен светъл цвят
2	Съдържание на общ азот	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	18,2	18,0 ± 1,5
3	Съдържание на амонячен азот	%	БДС EN 15475:2009	18,2	18,0 ± 1,5
4	Съдържание на общ P ₂ O ₅	%	БДС EN 15956:2011 БДС EN 15959:2024	38,0	38,0 ± 1,5
5	Съдържание на P ₂ O ₅ разтворим в неутрален амониев цитрат	%	БДС EN 15957:2011 БДС EN 15959:2024	38,0	38,0 ± 1,5
6	Съдържание на водоразтворим P ₂ O ₅	%	БДС EN 15958:2011 БДС EN 15959:2024	35,2	34,0 ± 1,5
7	Съдържание на общ цинк (Zn)	%	БДС EN 16963:2018	0,33	0,30 ± 0,06
8	Съдържание на сяра (S), водоразтворима	%	БДС EN 15961:2017 БДС EN 15749:2022 т.6	6,2	5,0-0,8/+1,6
9	Съдържание на вода	%	БДС EN 13466-1:2003	1,72	макс. 2,0
10	Зърнометричен състав: - фракция 1,0 ÷ 5,0 mm	%	БДС EN 1235:1997	99,9	мин. 98,0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Костова; Д. Кръчмарова; Д. Демирова
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

(инж. Ан. Христова)
(фамилия, подпис, печат)



Агрополихим АД
Индустрална зона, Девня 9160, България
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594
office@agropolychim.bg
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: +359 519 97 712; e-mail: chemlab@agropolychim.bg
Ръководител ЦИЛ: тел.: +359 519 97 557; e-mail: a.hristova@agropolychim.bg